

SILKO 3.251 Töhrystenestoinneet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-ko
	Vapaaehtoinen SILKO-ko
	Valmistajan ilmoitettava
	Ei ole ollut pakollinen ko, kun aine on lisätty SILKO:on

1. UHRAUTUVAT TÖHRYSTENESTOINEET*

23.8.2024

1. TUOTENIMIKE (Hyväksymisvuosi)	2. VALMISTAJA	3. MYYJÄ	4. Vedenläpäisevyys		5. Vesihöyrynläpäisevyys		6. Jääditys-sulatuskestävyys		7. Pakkassuola-kestävyys		8. Puhdistet-tavuus	9. Poistet-tavuus	10. Kuivan kalvon paksaus	11. Kloridien läpäisevyys	12. Karbonati-soitumisen esto	13. UV-kestävyys	14. Tuotetun-nistus tehty	15. Voimassa pvm asti
			Yhtenäisen kalvon muodostavat aineet	Aineet, jotka eivät muodosta yhtenäistä kalvoa	Yhtenäisen kalvon muodostavat aineet	Aineet, jotka eivät muodosta yhtenäistä kalvoa	Yhtenäisen kalvon muodostavat aineet	Vaihtoehtoiset kokeet	CEN/TS 12390-9 Ilman tiesuolan vaikutusta	SFS-EN 13581								
+			SFS-EN 1062-3	SFS-EN 13580	SFS-EN ISO 7783-1 (vapaa kalvo)	SFS-EN 13579	SFS-EN 13687-3 20 kierrosta	CEN/TS 12390-9 Ilman tiesuolan vaikutusta	SFS-EN 13581	CEN/TS 12390-9 tiesuolan vaikutuksessa karbonatisoitumattomilla koekappaleilla	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.2	Kuumapaine-pesu valmistajan ilmoittamalla tavalla	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.4	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.7	NT BUILD 357 CO2 pitoisuus 1 % Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.1	EN 11507 500 h tai EN 1062-11, kohta 4.2		
			w [kg/m ² * h ^{1/2}] < 0,1	Absorptio-nopeus vertailusta [%] < 15 + ≤ 10 ++ ≤ 5 +++	s _D [m] ≤ 100 + ≤ 50 ++ ≤ 5 +++	Käsiteltyjen kappaleiden kuivumisnopeuden suhde vertailukappaleiden kuivumisnopeuteen [%] Luokka I: > 30 Luokka II: > 10	a) ei kuplia, halkeamia eikä pinnan suuntaista halkeilua b) vetokoe Keskiarvo (MPa) Halkeamia Jäykät silloittavat tai joustavat tuotteet ≥ 0,8 (0,5) ^b ≥ 1,0 (0,7) ^b ≥ 1,5 (1,0) ^b ≥ 2,0 (1,5) ^b	Ei näkyviä vaurioita	Rapautuma vertailusta [%] ≤ 100 + ≤ 65 ++ ≤ 25 +++ ≤ 10 ++++	Silmämääräinen arvio vertailukappaleeseen verrattuna Huono + Kohtalainen ++ Hyvä +++ Erittäin hyvä ++++	Aineen pitää poistua	Ei arvostelua	≤ 100 + ≤ 20 ++ ≤ 15 +++ ≤ 8 ++++	≤ 100 + ≤ 60 ++ ≤ 20 +++	Ei aistinvaraisia muutoksia kokeen jälkeen			
Soledo Graffiti-suoja	Soledo Oy Suomi	Soledo Oy Pirjo Ojala +358 50 5979 86 pirjo.ojala@soledo.fi http://www.soledo.fi/	-	+	++	-	-	-	+	-	++++	Painepesu	-	-	-	-	ok	23.8.2029
AGS 3506 Color (2005) AGS 3506 Color + AGS 3502 (2005) BPS 7724 + AGS 3502 (2006) BPS 7726 + AGS 3502 (2006) AGS 3502	Trion Tensid Ab Uppsala Sverige	Motoral Oy Valurautantie 18 00700 Helsinki Puhelin (09) 37 541 Telekopio (09) 375 4321 www.motoral.fi	-	+	+	-	-	-	-	+	++++	Painepesu	-	-	-	-	ok	26.4.2029
StoCryl HG 200 + StoCryl Wax (2015, 2009)	Sto AG Stühlingen Deutschland	Sto Finexter Oy Suokallionkuja 8 G FI-01740 Vantaa Puh.: +358 201 104 728 www.sto.fi		+	++					++++	++++	Painepesu	+				Tulos arkistoitu Sto Finexter Oy:ssä	19.10.2026

*Soveltuvuus kohteeseen ja käsiteltävän alustan päälle pitää varmistaa kohdekohtaisesti erikseen ennen uhratuvien töhrystenestoinneiden käyttöä.

SILKO 3.251 Töhrystenestoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-koee
	Vapaaehtoinen SILKO-koee
	Valmistajan imoitettava
	Ei ole ollut pakollinen koee, kun aine on lisätty SILKO:oon

2a. POLYMEERIPINNOITTEET

23.8.2024

1.	2.	3.	4.	5.a	5.b	6.	7.	8.	9.	10.a	10.b	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
TUOTENIMIKE (Hyväksymisvuosi)	VALMISTAJA	MYYJÄ	AINE	Vaikutus karbo- natisoitumiseen vaihtoehtoiset kokeet		Kloridien tunkeutumisen estäminen	Veden- läpäisevyys	Vesihöyryn läpäisevyys	Kuivan kalvon paksuus testeissä	Jäädätytys- sulatuskestävyys		Tartunta	Värisävyjä	Puhdistetta- vuus / valmistajan suosittelema aine 1)	Halkeamien silloituskyky	Poistettavuus	UV-kestävyys	Vedenkestävyys	Aikalkestävyys	Tuotetunnistus tehty	Voimassa pvm asti
StoCryl HP 200 + StoPox WL100 + StoPur V600 (StoColor Puran Satin) (2008)	Sto AG Stühlingen Deutschland	Sto Finexter Oy Suokallionkuja 8 G 01740 Vantaa Puh.: +358 201 104 728 www.sto.fi	Vettähyklivä nestemäinen silaani-impregnoitiaine + Epoksilakka + Polyuretaanipinnoite		+	+++	+	+++(+)	≥ 80		+	+		++++/Puhdistusaine StoGraffiti Stripper Soft						ok	23.11.2023

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 5 - 11, 13 - 18)

Sarake	5.a	5.b	6.	7.	8.	9.	10.a	10.b	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Koeme-netelmä	Vaihtoehtoiset kokeet 30.5.2016 asti		Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.7	SFS-EN 1062-3	SFS-EN ISO 7783-1 (vapaa kalvo) tai SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.4	CENTS 12390-9 Ilman tiesuolan vaikutusta	SFS-EN 13687-3	SFS-EN 1542	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.2	SFS-EN 1062-7 Menet. A, -30 °C	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.3	SFS-EN ISO 11507 500 h	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.5	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT- CR-00532-19. Kohta 4.6
++++			≤ 8							Erittäin hyvä					
+++	≤ 8		≤ 15		≤ 5					Hyvä	≥ 1,0				
++	≤ 15		≤ 20		≤ 50					Kohtalainen	≥ 0,6				
+	≤ 20	> 50	≤ 50	< 0,1	≤ 100		Korkeintaan vähäisiä vaurioita. Halkeamia silloittavat: ≥ 0,8 (jos sisäinen koheesio pettää: ≥ 0,4) Muut: ≥ 1,5	a) ei kuplia, halkeamia eikä pinnan suuntaista halkeilua b) vetokoe Keskiarvo (MPa) Halkeamia Jäykät silloittavat tai Jäykät joustavat tuotteet ^a ilman liikennekuormaa ≥ 0,8 (0,5) ^b ≥ 1,0 (0,7) ^b liikennekuorman kanssa ≥ 1,5 (1,0) ^b ≥ 2,0 (1,5) ^b ^a Jäykkä pinoiteita ovat pinnoitteet, joiden standardin EN ISO 868 mukainen Shore D -kovuus ≥ 60. ^b Sulkeissa oleva arvo on alin hyväksyttävä arvo.	Halkeamia silloittavat: ≥ 0,8 Muut: ≥ 1,5	Huono	≥ 0,3	Oltava helposti poistettava	Ei aistinvaraisia muutoksia kokeen jälkeen	Ei aistinvaraisia palautumattomia muutoksia kokeen jälkeen	Ei enempää aistinvaraisia palautumattomia muutoksia kokeen jälkeen kuin vedenkestävyyskokees- sa
suure [yksikkö]	Karb.syyvyys [% vertailusta]	s _D [m]	Kloridipitoisuus [% vertailusta]	w [kg/m ² * h ^{1/2}]	s _D [m]	paksuus [µm]	tartuntavetolujuus [MPa]	tartuntavetolujuus [MPa]	tartuntavetolujuus [MPa]	Silmämääräinen vertailu vertailu- kappaleeseen	Halkeamaleveys [mm]				

SILKO 3.251 Töherrystenestoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-ko
	Vapaaehtoinen SILKO-ko
	Valmistajan ilmoitettava
	Ei ole ollut pakollinen ko, kun aine on lisätty SILKO:on

2b. SEMENTTIPOHJAISET PINNOITTEET

23.8.2024

1.	2.	3.	4.	5.a	5.b	6.	7.	8.	9.	10.a	10.b	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
TUOTENIMIKE (SILKO:on lisäämisvuosi)	VALMISTAJA	MYYJÄ	AINE	Vaikutus karbo- natisoitumiseen vaihtoehtoiset kokeet		Kloridien tunkeutumisen estäminen	Veden- läpäisevyys	Vesihöyryn läpäisevyys	Kuivan kalvon paksuus testeissä	Jäädäys- sulatuskestävyys		Tartunta	Värisävyjä	Puhdistetta- vuus / valmistajan suosittelema aine 1)	Halkeamien silloituskyky	Poistettavuus	UV-kestävyys	Vedenkestävyys	Alkainkestävyys	Tuotetunnistus tehty	Voimassa pvm asti
Weber.vetonit REP 990 (2002, 2006, 2011, 2016) <i>Vanhoja tuotenimiä: REP 990, Vetonit REP 990, Joustosementti-pinnoite</i>	Saint-Gobain Rakennus- tuotteet Oy/ Weber PL 70 (Strömberginkuja 2) 00381 Helsinki	Saint-Gobain Rakennus- tuotteet Oy/ Weber PL 70 (Strömberginkuja 2) 00381 Helsinki www.e-weber.fi	2- komponenttinen joustava suojapinnoite (joustosementtipinnoite)	+++		++	+	++	1600	+		+	harmaa	hyvä Hempel-puhdistus- aineella, ei kestä painepesua	++					ok	31.7.2021

1) Puhdistusaineen tulee olla testattu *Betonipintojen kemiallisten pinnanpuhdistusaineiden, öljynpoistoaineiden ja kasvunpoistoaineiden SILKO-koehjelma 2018. VTT-CR-02026-18*:n mukaisesti 31.12.2019 mennessä

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 5 - 11, 13 - 18)

Sarake	5.a	5.b	6.	7.	8.	9.	10.a	10.b	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Vaihtoehtoiset kokeet 30.5.2016 asti						6.3.2014 asti	7.3.2014 alkaen							
Koeme-netelmä	NT BUILD 357 CO2 pitoisuus 1 % RH 60±5 % T = 21±2 °C	31.5.2016 alkaen vain tämä koemenetelmä SFS-EN 1062-6	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.7	SFS-EN 1062-3	SFS-EN ISO 7783-1 (vapaa kalvo) tai SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.4	CEN/TS 12390-9 Ilman tiesuolan vaikutusta	SFS-EN 13687-3	SFS-EN 1542	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.2	SFS-EN 1062-7 Menet. A, -30 °C	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.3	SFS-EN ISO 11507 500 h	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.5	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT- CR-00532-19. Kohta 4.6
++++			≤ 8							Erittäin hyvä					
+++	≤ 8		≤ 15		≤ 5					Hyvä	≥ 1,0				
++	≤ 15		≤ 20		≤ 50					Kohtalainen	≥ 0,6				
+	≤ 20	> 50	≤ 50	< 0,1	≤ 100		Korkeintaan vähäisiä vaurioita. Halkeamia silloittavat: ≥ 0,8 (jos sisäinen koheesio pettää: ≥ 0,4) Muut: ≥ 1,5	a) ei kuplia, halkeamia eikä pinnan suuntaista halkeilua b) vetokoe Keskiarvo (MPa) Halkeamia Jäykät silloittavat tai Jäykät joustavat tuotteet tuotteet ^a ilman liikennekuormaa ≥ 0,8 (0,5) ^b ≥ 1,0 (0,7) ^b liikennekuorman kanssa ≥ 1,5 (1,0) ^b ≥ 2,0 (1,5) ^b ^a Jäykkä pinnotteita ovat pinnoitteet, joiden standardin EN ISO 868 mukainen Shore D -kovuus ≥ 60. ^b Sulkeissa oleva arvo on alin hyväksyttävä arvo.	Halkeamia silloittavat: ≥ 0,8 Muut: ≥ 1,5	Huono	≥ 0,3	Oltava helposti poistettava	Ei aistinvaraisia muutoksia kokeen jälkeen	Ei aistinvaraisia palautumattomia muutoksia kokeen jälkeen	Ei enempää aistinvaraisia palautumattomia muutoksia kokeen jälkeen kuin vedenkestävyskokees- sa
suure [yksikkö]	Karb.syyvyys [% vertailusta]	s _D [m]	Kloridipitoisuus [% vertailusta]	w [kg/m ² * h ^{1/2}]	s _D [m]	paksuus [µm]	tartuntavetolujuus [MPa]	tartuntavetolujuus [MPa]	tartuntavetolujuus [MPa]	Silmämääräinen vertailu vertailu- kappaleeseen	Halkeamaleveys [mm]				

SILKO 3.251 Töhrerystenestoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-koee
	Vapaaehtoinen SILKO-koee
	Ei ole ollut pakollinen koee, kun aine on lisätty SILKO:oon

2c. IMPREGNOINTIAINEET

23.8.2024

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.a	14.b	15.
TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	MYYJÄ	VAIKUTTAVA AINE	Pakkas-suolakestävyys	Kloridien tunkeutumisen estäminen	Tartunta Kalvon muodostavat aineet	Vedenläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys	Tunkeutumissyvyys	Puhdistettavuus/ valmistajan suosittelema aine 1)	Karbonatisoitumisen estäminen	Poistettavuus	Ohjeellinen uusintakäsittelyväli 3 - 7 v.	Ohjeellinen uusintakäsittelyväli 10 - 17 v.	Voimassa pvm asti

1) Puhdistusaineen tulee olla testattu *Betonipintojen kemiallisten pinnanpuhdistusaineiden, öljynpoistoaineiden ja kasvunpoistoaineiden SILKO-koehjelma 2018*. VTT-CR-02026-18 :n mukaisesti 31.12.2019 mennessä

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakkeet 5 - 13)

Sarake	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Koeme-netelmä	SFS-EN 13687-2,10 kierrosta, jonka jälkeen SFS-EN 13687-1, 20 kierrosta	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.7	SFS-EN 1542	SFS-EN 1062-3	SFS-EN ISO 7783-1 (vapaa kalvo) tai SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	SFS-EN 1504-2	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.2	NT BUILD 357 CO2-pitoisuus 1 %, Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.1	Betonin suoja-aineiden SILKO-koheet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.3
++++		≤ 8			≤ 0,5	≥ 15	5 Erittäin hyvä		
+++		≤ 15			≤ 5	≥ 10	4 Hyvä	≤ 20	
+		≤ 20			≤ 50	≥ 5	2 - 3 Kohtalainen	≤ 60	
+	a) ei saa esiintyä kuplia, halkeamia eikä pinnan suuntaista halkeilua b) vetokoe Levittäminen/kuorma keskiarvo (N/mm ²) pystysuuntainen ≥ 0,8 (0,5) ^a vaakasuuntainen ilman mekaanista kuormaa ≥ 1,0 (0,7) ^a vaakasuuntainen yhdessä mekaanisen kuorman kanssa ≥ 1,5 (1,0) ^a ^a Sulkeissa oleva arvo on minkä tahansa lukeman alin hyväksyttävä arvo.	≤ 100	≥ 1,5 yksittäinen tulos ei saa alittaa arvoa 1,0	< 0,1	≤ 100	≥ 2	0 - 1 Huono	≤ 100	Ei kriteeriä
		Kloridipitoisuus vertailusta 10-20 mm syvyydellä [%]	[MPa]	w [kg/m ² /h ^{1/2}]	s _D [m]	[mm]	Silmämääräinen arvio vertailukappaleeseen verrattuna	Karbonatisoitumissyvyys vertailusta [%]	Poistettavuuden vaikeuden ja suoja-ainejäämien määrän arvio

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Pakkas-suolakestävyys	Kloridien tunkeutumisen estäminen	Tartunta Kalvon muodostavat aineet	Vedenläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys	Tunkeutumisvyvyys	Puhdistettavuus / valmistajan suosittelema aine	Karbonatisoitumisen estäminen	Poistettavuus

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 5 - 13)

Sarake	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Koeme-netelmä	SFS-EN 13687-2, 10 kierrosta, jonka jälkeen SFS-EN 13687-1, 20 kierrosta	Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.7	SFS-EN 1542	SFS-EN 1062-3	SFS-EN ISO 7783-1 (vapaa kalvo) tai SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	SFS-EN 1504-2	Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.2	NT BUILD 357 CO2-pitoisuus 1 %, Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.1	Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.3
++++		≤ 8			≤ 0,5	≥ 15	5 Erittäin hyvä		
+++		≤ 15			≤ 5	≥ 10	4 Hyvä	≤ 20	
+		≤ 20			≤ 50	≥ 5	2 - 3 Kohtalainen	≤ 60	
+	a) ei saa esiintyä kuplia, halkeamia eikä pinnan suuntaista halkeilua b) vetokoe Levittäminen/kuorma keskiarvo (N/mm ²) pystysuuntainen ≥ 0,8 (0,5) ^a vaakasuuntainen ilman mekaanista kuormaa ≥ 1,0 (0,7) ^a vaakasuuntainen yhdessä mekaanisen kuorman kanssa ≥ 1,5 (1,0) ^a ^a Sulkeissa oleva arvo on minkä tahansa lukeman alin hyväksyttävä arvo.	≤ 100	≥ 1,5 yksittäinen tulos ei saa alittaa arvoa 1,0	< 0,1	≤ 100	≥ 2	0 - 1 Huono	≤ 100	Ei kriteeriä
		Kloridipitoisuus vertailusta 10-20 mm syvyydellä [%]	[MPa]	w [kg/m ² /h ^{1/2}]	s _D [m]	[mm]	Silmämääräinen arvio vertailukappaleeseen verrattuna	Karbonatisoitumisvyvyys vertailusta [%]	Poistettavuuden vaikeuden ja suoja-ainejäämien määrän arvio

SILKO 3.251 Töherrystenestoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-koee
	Vapaaehtoinen SILKO-koee
	Ei ole ollut pakollinen koee, kun aine on lisätty SILKO-ohjeistoon

2d-1. VETTÄHYLKIVÄT IMPREGNOINTIAINEET. GEELIT JA EMULSIOT("VOITEET", "CREMET",...)
23.8.2024

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11.b	12.	13.	14.	15.	16.a	16.b	17.	18.
TUOTENIMIKE (Hyväksymisvuosi)	VALMISTAJA	MYYJÄ	VAIKUTTAVA AINE	AINEYHDISTELMÄ	BETONIN IKÄ IMPREGNOITAESSA	Pakkas-suolakestävyys		Kloridien tunkeutumisen estäminen		Vedenläpäisevyys	Alkalikestävyys	Vesihöyryn läpäisevyys		Tunkeutumisvyvyys	Puhdistettavuus/ valmistajan suosittelema aine 1)	Karbonatisoitumisen estäminen	Poistettavuus	Ohjeellinen uusintakäsittelyväli 3 - 7 v.	10 - 17 v.	Tuotunnistus tehty	Voimassa pvm asti

 1) Puhdistusaineen tulee olla testattu *Betonipintojen kemiallisten pinnanpuhdistusaineiden, öljynpoistoaineiden ja kasvunpoistoaineiden SILKO-koeeohjelma 2018. VTT-CR-02026-18:n mukaisesti 31.12.2019 mennessä*
LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 7 - 15)

Sarake	7.a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11.b	12.	13.	14.	15.
Koeme- netelmä	7.3.2014 asti CENTS 12390-9	7.3.2014 alkaen EN 13581	30.5.2016 asti Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2014. VTT- 01292-14. Kohta 4.1	31.5.2016 alkaen NT BUILD 515	SFS-EN 13580	SFS-EN 13580	30.5.2016 asti SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	31.5.2016 alkaen SFS-EN 13579	SFS-EN 1504-2	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.2	NT BUILD 357. CO2- pitoisuus 1 %, Betonin suoja-aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR- 00532-19. Kohta 4.1	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.3
++++	≤ 10		≤ 8	≥ 0,9			≤ 0,5		≥ 15	5 Erittäin hyvä		
+++	≤ 25		≤ 15	≥ 0,8	≤ 5		≤ 5		≥ 10	4 Hyvä	≤ 20	
++	≤ 65		≤ 20	≥ 0,6	≤ 10		≤ 50	> 30 %	≥ 5	2 - 3 Kohtalainen	≤ 60	
+	≤ 100	Painohäviön tulee tapahtua vähin- tään 20 sykliä myöhemmin kuin vertailukappa- leessa	≤ 100	≥ 0	< 15	≤ 10	≤ 100	> 10 %	≥ 2	0 - 1 Huono	≤ 100	
	Rapautuma vertailusta [%]		Kloridipitoisuus vertailusta [%]	Suodatusvaikutuksen suhde vertailukappaleiden suodatusvaikutukseen syvyysväliillä 0-25 mm	Absorptio- nopeus vertailusta [%]	Absorptionopeus vertailusta alkali- liuospotuksen jälkeen [%]	s _D [m]	Kuivumis- nopeus vertailusta [%]	[mm]	Silmämääräinen arvio vertailukappa- leeseen verrattuna	Karbonatisoitumis-syvyys vertailusta [%]	Poistettavuuden vaikeuden ja suoja- ainejäämien määrän arvio

SILKO 3.251 Töherrystenestoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet

	Pakollinen SILKO-koe
	Vapaaehtoinen SILKO-koe
	Ei ole ollut pakollinen koe, kun aine on lisätty SILKO-ohjeistoon

2d-2. VETTÄHYLKIVÄT IMPREGNOINTIAINEET. MUUT KUIN GEELIT JA EMULSIOT ("VOITEET", "CREMET",...)

23.8.2024

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11b	12.	13.	14.	15.	16.a	16.b	17.	18.
TUOTENIMIKE (Hyväksymisvuosi)	VALMISTAJA	MYYJÄ	VAIKUTTAVA AINE	AINEYHDISTELMÄ	BETONIN IKÄ IMPREGNOITAESSA	Pakkas-suolakestävyys		Kloridien tunkeutumisen estäminen		Vedenläpäisevyys	Alkalinkestävyys	Vesihöyryn läpäisevyys		Tunkeutumissyvyys	Puhdistettavuus/ valmistajan suosittelema aine 1)	Karbonatisoitumisen estäminen	Poistettavuus	Ohjeellinen uusintakäsittelyväli 3 - 7 v.	10 - 17 v.	Tuotetunnistus tehty	Voimassa pvm asti

1) Puhdistusaineen tulee olla testattu *Betonipintojen kemiallisten pinnanpuhdistusaineiden, öljynpoistoaineiden ja kasvunpoistoaineiden SILKO-koeohjelma 2018*. VTT-CR-02026-18:n mukaisesti 31.12.2019 mennessä

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 7 - 15)

Sarake	7.a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11.b	12.	13.	14.	15.
Koemenetelmä	7.3.2014 asti CENTS 12390-9	7.3.2014 alkaen EN 13581	30.5.2016 asti Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2014. VTT- 01292-14. Kohta 4.1	31.5.2016 alkaen NT BUILD 515	SFS-EN 13580	SFS-EN 13580	30.5.2016 asti SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	31.5.2016 alkaan SFS-EN 13579	SFS-EN 1504-2	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.2	NT BUILD 357. CO2- pitoisuus 1 %, Betonin suoja-aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR- 00532-19. Kohta 4.1	Betonin suoja- aineiden SILKO- kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532- 19. Kohta 4.3
++++	≤ 10		≤ 8	≥ 0,9			≤ 0,5		≥ 15	5 Erittäin hyvä		
+++	≤ 25		≤ 15	≥ 0,8	≤ 5		≤ 5		≥ 10	4 Hyvä	≤ 20	
++	≤ 65		≤ 20	≥ 0,6	≤ 10		≤ 50	> 30 %	≥ 5	2 - 3 Kohtalainen	≤ 60	
+	≤ 100	Painohäviön tulee tapahtua vähin- tään 20 sykliä myöhemmin kuin vertailukappa- leessa	≤ 100	≥ 0	< 15	≤ 10	≤ 100	> 10 %	≥ 2	0 - 1 Huono	≤ 100	
	Rapautuma vertailusta [%]		Kloridipitoisuus vertailusta [%]	Suodatusvaikutuksen suhde vertailukappaleiden suodatusvaikutukseen syvyysvälillä 0-25 mm	Absorptio- nopeus vertailusta [%]	Absorptionopeus vertailusta alkali- liuosupotuksen jälkeen [%]	s _D [m]	Kuivumis- nopeus vertailusta [%]	[mm]	Silmämääräinen arvio vertailukappa- leeseen verrattuna	Karbonatisoitumis-syvyys vertailusta [%]	Poistettavuuden vaikeuden ja suoja- ainejäämien määrän arvio

7.a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11.b	12.	13.	14.	15.
Pakkas-suolakestävyys			Kloridien tunkeutumisen estäminen	Vedenläpäisevyys	Alkalinkestävyys		Vesihöyryn läpäisevyys	Tunkeutumissyvyys	Puhdistettavuus/ valmistajan suosittelema aine 1)	Karbonatisoitumisen estäminen	Poistettavuus

LABORATORIOTESTIEN ARVOSTELUPERUSTEET (sarakeet 7 - 15)

Sarake	7.a	7.b	8.a	8.b	9.	10.	11.a	11.b	12.	13.	14.	15.
Koemenetelmä	7.3.2014 asti CEN/TS 12390-9	7.3.2014 alkaen EN 13581	30.5.2016 asti Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2014. VTT-01292-14. Kohta 4.1	31.5.2016 alkaen NT BUILD 515	SFS-EN 13580	SFS-EN 13580	30.5.2016 asti SFS-EN ISO 7783-2 (kalvo alustalla)	31.5.2016 alkaen SFS-EN 13579	SFS-EN 1504-2	Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.2	NT BUILD 357. CO2-pitoisuus 1 %, Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.1	Betonin suoja-aineiden SILKO-kokeet 2019-v2. VTT-CR-00532-19. Kohta 4.3
++++	≤ 10		≤ 8	≥ 0,9			≤ 0,5		≥ 15	5 Erittäin hyvä		
+++	≤ 25		≤ 15	≥ 0,8	≤ 5		≤ 5		≥ 10	4 Hyvä	≤ 20	
++	≤ 65		≤ 20	≥ 0,6	≤ 10		≤ 50	> 30 %	≥ 5	2 - 3 Kohtalainen	≤ 60	
+	≤ 100	Painohäviön tulee tapahtua vähintään 20 sykliä myöhemmin kuin vertailukappaleessa	≤ 100	≥ 0	< 15	≤ 10	≤ 100	> 10 %	≥ 2	0 - 1 Huono	≤ 100	
	Rapautuma vertailusta [%]		Kloridipitoisuus vertailusta [%]	Suodatusvaikutuksen suhde vertailukappaleiden suodatusvaikutukseen syvyysvälillä 0-25 mm	Absorptiionopeus vertailusta [%]	Absorptionopeus vertailusta alkali-liuospotuksen jälkeen [%]	s _D [m]	Kuivumisnopeus vertailusta [%]	[mm]	Silmämääräinen arvio vertailukappaleeseen verrattuna	Karbonatisoitumissyvyys vertailusta [%]	Poistettavuuden vaikeuden ja suoja-ainejäämien määrän arvio