

Tekstimuutos SILKO-ohjeeseen 1.351 (muutos vahvennettuna tekstinä)

Ohjeen taulukko 6. Vaatimukset maalattujen teräspintojen ruostumis-, **rakkuloitumis**-, halkeilu- ja hilseilyasteille ja vaurion etenemiselle naarmusta hyväksyntätesteissä.

Ominaisuus	Arvosteluperuste (standardi)	Hyväksyntäkriteeri
Ruostumisaste	SFS-EN ISO 4628-3	Ri0
Rakkuloitumisaste	SFS-EN ISO 4628-2	0(S0)
Halkeilu	SFS-EN ISO 4628-4	0(S0)
Hilseily	SFS-EN ISO 4628-5	0(S0)
Vaurion eteneminen naarmusta	SFS-EN ISO 12944-6	max 3 mm

Ohjeen taulukossa 7 standardi on muuttunut. Uusi standardi on **SFS-EN ISO 4624**.

Tartuntavetokoe voidaan korvata paikkausmaalauksissa silmämääräisellä tarkastelulla ja olosuhdeseurannalla.

Ohjeen taulukko 8. Vaatimukset maalattujen kuumasinkittyjen pintojen kestävyydelle hyväksyntätesteissä.

Ominaisuus	Arvosteluperuste (standardi)	Hyväksyntäkriteeri
Ruostumisaste	SFS-EN ISO 4628-3	Ri0
Rakkuloitumisaste	SFS-EN ISO 4628-2	0(S0)
Halkeilu	SFS-EN ISO 4628-4	0(S0)
Hilseily	SFS-EN ISO 4628-5	0(S0)
Tartunta heti testin jälkeen	SFS-EN ISO 2409	0 tai 1
Tartunta 24 h testin jälkeen	SFS-EN ISO 2409 ⁾	0 tai 1
Vaurion eteneminen naarmusta	SFS-EN ISO 12944-6	max 3 mm

⁾ Arvostelu tehdään standardista poiketen.